

2K-IPL-50

GEMODIFICEERDE 2K BITUMENLIJM
VOOR ISOLATIEPLATEN

PRODUCT OMSCHRIJVING

2K-IPL-50 - is een gemodificeerde twee-component, vezel versterkte bitumen lijm voor het bevestigen van kelderpanelen, drainagepanelen en isolatiepanelen.

Het kan worden toegepast op alle constructies, zoals beton, metselwerk en die gecoat zijn met Baushield coatings, zoals bij keldermuren, funderingsplaten, funderingen, balkons, ondergrondse garages en patio's. Toepasbaar op alle bekende en geschikte minerale ondergronden.

APPLICATIEGEBIEDEN

- Het kan worden toegepast op alle constructies die gecoat zijn met Baushield coatings.
- Toepasbaar op alle bekende en geschikte minerale ondergronden.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

1K-KAR-150 - is een lijm met vezel versterkt geschikt voor bitumen. Het is waterdicht en geschikt voor bijna alle bekende (minerale) ondergronden die gecoat zijn. Het product is makkelijk te verwerken, tussen de 5°C tot en met 30°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

(bepaald bij +20°C, 50% relatieve vochtigheid)

Soortelijk gewicht	1,1 kg/l
Verbruik	1.0 - 2.0 kg/m ²
Volledige uitharding	3 dagen
Aanbrengtijd	minimaal 2-6 uur
Verwerkingstemperatuur	+5C tot +30C

* Deze tijden kunnen sterk variëren, afhankelijk van de vochtigheid, temperatuur, laagdikte en ondergrond. Tijden zijn gebaseerd op het standaard klimaat van +23°C en 50% relatieve vochtigheid.

** Temperatuur: component, installatie en aangenaam temperatuur

PRODUCT VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk
- Vezel versterkt
- Eenvoudige verwerking
- Aan te brengen met een troffel/lijmkam
- Weerstand tegen alle agressieve stoffen die van nature in de bodem voorkomen
- Na korte tijd regenbestendig
- Snelle uitharding
- Minimaal 12 maanden houdbaar bij vorstvrije opslag

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zie het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING

Lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de plaatselijke / nationale / internationale richtlijnen.

LEVERING EN OPSLAG

Volume	1 pallet
30 kg	18 emmers
A-component	B-component
22 kg	8 kg

ONDERGROND VOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoende droog, egaal, stabiel, vorstvrij, schoon en zonder sporen van olie, vet, teer, honinggraat, scheuren, stof, vuil, mortelresten of andere mogelijke verontreinigingen zijn.

Eerder aangebrachte bitumen coatings moeten volledig droog zijn.

APPLICATIE

2K-IPL-50 bestaat uit twee componenten, deze moet minimaal 3 minuten in de juiste verhouding gemengd worden met hiervoor geschikt mengmachine tot een homogene (klontvrije) massa. Roer het vloeibare component kort, meng daarna het poederige component. Het gemixte **2K-IPL-50** is dan klaar voor gebruik en wordt puntsgewijs of op het volledige oppervlak van de isolatiepanelen aangebracht, het paneel op de ondergrond drukken en uitlijnen. Indien nodig kunnen de voegen tussen EPS-isolatieplaten en XPS-isolatieplaten worden gladgemaakt en gedicht met **2K-IPL-50**.

BIJZONDERHEDEN

- Bij afdichtings- of onderhoudswerkzaamheden moeten de relevante normen en richtlijnen worden gevolgd.
- Recent aangebrachte beschermings- en isolatielagen moeten worden beschermd tegen regen, vorst, harde wind, intense zonneschijn en mechanische belasting tot ze grondig gedroogd zijn.
- Meer informatie over de **2K-IPL-50** of andere producten van Baushield zijn te vinden op www.baushield.com/producten.
- Met inachtneming van het veiligheidsinformatieblad, zie www.baushield.com.

CE-MARKERING

 BAUSHIELD Milrooijseweg 47a 5258KG Berlicum www.baushield.com	
22 CPR-BS22/2K-IPL-50_nI EN 15814:2011 + A2:2014 Baushield 2K-IPL-50 <i>Gemodificeerde bitumen lijm voor isolatieplaten</i>	
	GEVAAR B-component H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel en oogirritatie. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: afspoelen met water gedurende een aantal minuten. contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Bevat: Portland cement, Cr (VI) < 2 ppm	
UFI-code	

De gegevens in dit informatieblad zijn laboratorium resultaten, welke kunnen variëren in de praktijk en dus geen garantie bieden voor een specifieke eigendom. Bovendien zijn er verschillende mogelijke combinaties gebruikt, die niet allemaal afzonderlijk worden benaderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem of haarzelf te overtuigen van een bepaalde vereiste. Specifieke resultaten kunnen niet gegarandeerd worden door de vele variaties die mogelijk zijn bij de applicatie. Individuele experimenten om specifieke eisen te waarborgen, worden sterk aanbevolen.