

# BAUSHIELD WAPENINGSGAAS

## PRODUCT OMSCHRIJVING

**Baushield Wapeningsgaas** - is een glasvezelweefsel voor inbedding en versterking van Baushield coating volgens DIN 18533 deel 3.

Geschikt voor het aanbrengen van coatings op kritische oppervlakten, bijvoorbeeld ondergronden met risico op scheurvorming.

Te verwerken in de 1K-KAR-150 en 2K-KAR-250.

## APPLICATIEGEBIEDEN

- Benodigd bij verwerking van 1K-KAR-150 en 2K-KAR-250.
- Kritische oppervlakten met risico op scheurvorming.

## PRODUCT EIGENSCHAPPEN

**Baushield Wapeningsgaas** - is een glasvezelweefsel. Voor inbedding en versterking van Baushield coating. Te verwerken, tussen de 5°C tot en met 30°C. Geschikt voor DIN 18533 deel 3, W2.1-E en W3-E.

## TECHNISCHE GEGEVENS

(bepaald bij +20°C, 50% relatieve vochtigheid)

Breedte	1.000 mm
Kleur	Wit
Materiaal	100% glasfiber
Gaas maat	3.5 mm x 3.5 mm
Gewicht	≥ 150 g/m <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C

Temperatuur: component, installatie en aangenaam temperatuur

## PRODUCT VOORDELEN

- Aanbevolen voor kritische ondergronden
- Voorkomt scheurvorming
- Minimaal 24 maanden houdbaar bij vorstvrije opslag
- In te werken met roller, kwast of airless spuitapparaat

## VERWIJDERING

Lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de plaatselijke / nationale / internationale richtlijnen.

## LEVERING EN OPSLAG

Volume	1 pallet
50 mtr rol	33 rollen

---

## APPLICATIE

**Baushield Wapeningsgaas** moet op de juiste lengte worden gesneden en volledig en stevig worden ingebed met geschikt gereedschap in de eerste, verse laag met Baushield coating (bv. **1K-KAR-150 of 2K-KAR-250**). Het gaas moet verticaal worden aangebracht met een overlap van minimaal 5 cm aan de randen. De tweede laag coating mag worden aangebracht wanneer de eerste laag tijdens het aanbrengen niet meer beschadigd kan worden. Baushield Wapeningsgaas moet in het midden van de voltooide, 2 laags coating worden ingebed en mag op geen enkele plaats uit de coating steken.

---

## BIJZONDERHEDEN

- Bij afdichtings- of onderhoudswerkzaamheden moeten de relevante normen en richtlijnen worden gevolgd.
- Het gaas moet voor en tijdens het aanbrengen worden beschermd tegen zon, regen en vorst totdat de gebruikte coating volledig droog is.
- Meer informatie over de **Baushield Wapeningsgaas** of andere producten van Baushield zijn te vinden op [www.baushield.com/producten](http://www.baushield.com/producten).